TECHNICKÝ LIST

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC

PRESSTONE® CH10

1K PU UV – VR 176

JEDNOZLOŽKOVÉ POLYURETANOVÉ SPOJIVO KAMENNÝCH KOBERCOV

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Nízko viskózna, jedno komponentná, bezrozpúšťadlová hmota na polyuretánovej báze.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- veľmi dobré mechanické vlastnosti
- veľmi dobrá priľnavosť
- veľmi dobrá odolnosť voči chemikáliam
- výborná UV stabilita
- lesklý povrch
- číra zmes
- pachovo nevýrazná
- veľmi ľahké čistenie, dekontaminovateľnosť
- Obsah VOC – produkt spĺňa požiadavky LEED podľa SCAQMD Rule 1113
- Klasifikácia reakcie na oheň: Bfl-s1

POUŽITIE

PRESSTONE® CH10 je špeciálne určená ako spojivo kamenných kobercov.

ÚDAJE K SPRACOVANIU

PRESSTONE® CH10 nesmie byť spracovávané pri teplotách okolia a podkladu pod +10°C a nad +30°C minimálna odporúčaná teplota je +15°C . Odporúčaná teplota materiálu pre aplikáciu je +20°C a relatívna vlhkosť vzduchu do 65% . Počas aplikácie a vytvrdzovania nesmie na hmotu prísť voda ani iné chemické zaťaženie. Teplota podkladu nesmie byť nižšia ako +3 °C nad rosným bodom. Podmienky musia byť dodržané po celú dobu spracovania až do konečného vytvrdnutia materiálu .

VLASTNOSTI VÝROBKU		
Povrch	Lesklý	
Konzistencia	Tekutá	
Farba	Číra	
Objemová hmotnosť	Cca 1100 kg/m^3	
Prídržnosť k betónu	min. 1,5 MPa	ČSN EN 13892-8
Obrusnosť BCA	max. 50 µm	ČSN EN 13892-4
Pevnosť v ťahu za ohybu	Cca 31 MPa	ČSN EN 13892-2
Pevnosť v tlaku	Cca 50 MPa	ČSN EN 13892-2
ÚDAJE PRE POUŽITIE		
Doba spracovateľnosti pri 20°C, 55%	Min. 50 minút	
Dovolená teplota nanášania	Od +10°C do +30°C	
Pochôdzne 20°C, 55 %	Cca po 10-12 hodinách pri 20°C, 55 %	
Plne vytvrdený pri 20°C	7 dní	
Spotreba	Cca 1,00 kg/21 kg kameniva	

Distribútor: ROKO group, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, mail: presstone@presstone.sk

Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz, www.rokofloor.cz

Aktualizace:JB
11.1.2019

TECHNICKÝ LIST

PRESSTONE® KAMENNÝ KOBEREC

PRÍPRAVA PODKLADU

Na vytvrdený povrch použitej penetračnej
hmoty ROKOFLOOR ®G, ROKOFLOOR ®G AQUA , ROKOFLOOR ®GW / GW8(P03) alebo ROKOFLOOR ®GO s presypom krem. pieskom aplikovať zmes PRESSTONE® CH10 s kamenivom, štrkom v odporúčanej spotrebe.

APLIKAČNÝ POSTUP

PRESSTONE® CH10 je dodávaný vo vhodnom miešacom pomere. Takto pripravený materiál musí byť spracovaný počas jeho doby spracovateľnosti vhodnou technológiou . Po dôkladnom premiešaní nízkootáčkovým miešadlom (alebo vŕtačkou s metlou, nízke otáčky cca 300 ot / min). prelejeme zmes do čistej nádoby s kamenivom a dôkladne premiešame cca 3min.

Po ukončení prác nutné nástroje a pokožku od nevytvrdnutej hmoty očistiť najlepšie čističom na acetónovej báze. Vytvrdnutú hmotu je možné odstrániť iba mechanicky.

ČISTENIE NÁRADIA

Použité náradie ihneď po skončení práce umyte Rokoriedidlom C 6000 .

SKLADOVATEĽNOSŤ

24 mesiacov v dobre uzavretých neporušených originálnych nádobách v suchu **pri teplote od + 10ºC do + 30 ºC !!**

Spojivo spotrebovať ihneď po otvorení počas jeho doby spracovateľnosti. Vplyvom zvdušnej vlhkosti sa môže v obale na povrchu zmesi počas jej doby skladovateľnosti vytvoriť povlak, ktorý ale nie je na závadu a hmotu pod ním možno použiť!

BALENIE

PRESSTONE® CH10 sa dodáva v balení 1,00 kg, 5,00 kg .

POKYNY PRE LIKVIDÁCIU ODPADU

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškom výrobku odkladajte na mieste určenom obcou k odkladaniu nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Zvyšný materiál je tiež možné nechať vytvrdnúť a likvidovať ako bežnú stavebnú suť .

Upozornenie:
Predložené údaje majú poradenský charakter, zakladajú sa na najlepších znalostiach a starostlivých výskumoch podľa súčasného stavu techniky. Odporúčame použitie týchto materiálov konzultovať s techniky našej firmy. Právna záväznosť nie je možné odvodzovať z týchto údajov. Užívateľ preberá všetku zodpovednosť za použitia materiálov ROKOSPOL. Okrem toho odkazujeme na naše obchodné podmienky.
Bezpečnostné údaje podľa prílohy II nariadenia 1907/2006 / ES v platnom znení pri potrebe na požiadanie.

Distribútor: ROKO group, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, mail: presstone@presstone.sk

Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz, www.rokofloor.cz

Aktualizace:JB
11.1.2019