

ÚDAJOVÝ LIST

ROKO TIXO[®]

RK894

TIXOTROPNÉ ADITIVUM

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Vysoko efektívne tixotropné polymérne aditívum na báze špeciálnych polymérnych vlákien.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- veľmi dobrú efektívnosť zahusťovania
- minimálna prašnosť
- použitie v mnohých rôznych polymérnych systémoch
- vytváranie špachtľovacích a tmeliacich hmôt
- použitie priamo na stavbe podľa momentálnej potreby
- Obsah VOC - produkt spĺňa požiadavky LEED podľa SCAQMD Rule 1113
- Klasifikácia reakcie na oheň: Bfl-s1

POUŽITIE

ROKO TIXO[®] je určený pre zahusťovanie a zvýšenie tixotropie polymérnych hmôt ako sú napr. Epoxidové penetrácie a pod.

Možnosť vytvorenia lepidla na uchytienie lišt a čielok na schody systému kamenný koberec.

ÚDAJE K SPRACOVANIU

ROKO TIXO[®] nesmie byť spracovávaná pri teplotách okolia a podkladu pod + 7 ° C a nad + 30 ° C - minimálna odporúčaná teplota je + 12 ° C, (pri teplote pod + 12 ° C zvyšuje viskozitu - hustne). Odporúčaná teplota materiálu pre aplikáciu je + 20 ° C. Počas aplikácie a vytvrdzovania nesmie na hmotu prísť voda ani iné chemické zaťaženie. Teplota podkladu nesmie byť nižšia ako + 3 ° C nad rosným bodom. Podmienky musia byť dodržané po celú dobu spracovania až do konečného vytvrdnutia materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
	zložka A
konzistencia	Sypké pevné častice
objemová hmotnosť	Cca 1000 kg / m ³
ÚDAJE PRE POUŽITIE	
spotreba	Cca. 10% váhovo, nutné odskúšať podľa použitého spojiva

Návod na prípravu 3zlož. Epoxidového lepidla

Premiešame P03, alebo CH01 v daných pomeroch a následne pridávame THIXO v malých dávkach. Množstvo dávky je priamo úmerné potrebe hustoty lepidla.

Namiešané spojivo CH01 UV PLUS neskladovať vo väčšom množstve, po zmiešaní znova nemiešať! Nebezpečenstvo vzniku samovoľnej exotermickej reakcie!

Doporučujeme cca 200g/1kg spojiva.

Aplikačnú metódu je vždy nutné vyskúšať za konkrétnych aplikačných podmienok.

1	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz , www.rokofloor.cz	Aktualizace: JB 11.1.2019
	Distribúcia: ROKO group, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, presstone@presstone.sk , 0917 287172	

SKLADOVATELNOSŤ

24 mesiacov v dobre uzavretých neporušených originálnych nádobách v suchu

pri teplote od + 10°C do + 30 ° C !! BALENIE

ROKO TIXO® sa dodáva v balení 10 kg a 0,25kg, 0,75 Kg.

POKYNY PRE LIKVIDÁCIU ODPADU ODPADU

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškom výrobku odkladajte na mieste určenom obcou k odkladaniu nebezpečných odpadov, alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Zvyšný materiál je tiež možné nechať vytvrdnúť a likvidovať ako bežnú stavebnú suť.

Upozornenie:

Predložené údaje majú poradenský charakter, zakladajú sa na najlepších znalostiach a starostlivých výskumoch podľa súčasného stavu techniky. Odporúčame použitie týchto materiálov konzultovať s technikmi našej firmy. Právna záväznosť nie je možné odvodzovať z týchto údajov. **Užívateľ preberá všetku zodpovednosť za použitia materiálov ROKOSPOL,a.s.** Okrem toho odkazujeme na naše obchodné podmienky.

Bezpečnostné údaje podľa prílohy II nariadenia 1907/2006 / ES v platnom znení pri potrebe na požiadanie.