

# Údajový list



## INTERIER PROFI

(RK859)

### Charakteristika výrobku

Malířský vodouředitelný nátěr na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

### Specifické vlastnosti

INTERIER PROFI je tradiční malířský nátěr s dobrou krycí schopností a se zvýšenou bělostí 94 % BaSO<sub>4</sub>. Snadno se zpracovává. Díky optimálnímu obsahu akrylátové disperze nepraská a neodlupuje se. Odolává otěru za sucha. Má velmi dobrou paropropustnost a lze jej použít na nátěr sanačních omítek.

### Použití

Doporučuje se zejména k nátěrům stěn-chodby, výrobní a prodejní prostory, obývací prostory, sklepy, sklady, garáže apod. Je vhodný k nátěrům sádkokartonu, starých i nových omítek, betonu, i na staré ulpívající nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky.

### Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání (Airless)
Ředění:	vodou (dle potřeby)
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Spotřeba:	130-180 g/m <sup>2</sup> (na jeden nátěr)
Zasychání:	mezi nátěry zhruba 2-4 hod (dle teploty a relat. vlhkosti)

### Technická data

Pojivo:	akrylátová disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difuzní odpor:	sa < 0,14 m ČSN 73 25 80
Odolnost proti otěru za sucha	stupeň 0-1 ISO/DIS 7784-2
Stupeň lesku:	mat max. 2,6 ČSN EN ISO 2813
Zrnitost:	a) jemný ČSN EN 13 300
Krycí schopnost:	třída 2 (≥ 98,5) ČSN EN 13 300
Přídržnost k podkladu:	≥ 1 MPa ČSN 73 2577
Odolnost proti oděru za mokra:	třída 4 ČSN EN 13 300
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě + 5 až + 25 °C
Netěkavé látky:	min. 65 %
Výtoková doba F6/23 °C:	min. 65 s
Obsah VOC:	max. 75 g /1 lit.

### Provádění nátěru

#### Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísní napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky – vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyzrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

#### Penetrační nátěr:

Je nutné provádět pro zpevnění starých sprašujících omítek, pro zaplnění savých podkladů, a pro zvýšení přilnavosti na starých nátěrech.

Aplikujte:

- 1x penetrační nátěr
- U méně problémových podkladů lze použít 1 x INTERIER PROFI, ředěný v poměru 1 díl barvy a 2 až 3 díly vody.

#### Základní nátěr:

1x INTERIER PROFI zředěný až cca 10–20 % vody

#### Krycí nátěr:

Se provádí pouze tam, kde po penetračním a základním nátěru není dosaženo požadované kryvosti.

1 x INTERIER PROFI zředěný cca 5 % vody.

### Poznámka:

Při aplikaci stříkacím zařízením doporučujeme použít bílý filtr (300 μm) a trysku s Ø 0,15" – 0,23" (palců).

### Bezpečnostní pokyny:

Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

### Úpozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 18.11.2019
------------------------	--	-------------------------------