

Údajový list



ROKOFINAL DUO

(RK 818)

Charakteristika:

Pastovitá stavební hmota určená pro finální i základní tmelení spár sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky. Tmel je dodáván v konzistenci vhodné pro přímé použití. Je tvořen jemnozrnnou minerální výplní, speciálními pojivy, zušlechťujícími přísadami a vodou. Neobsahuje sádro, sehne na vzduchu.

Zkoušeno autorizovanou osobou dle ČSN EN 13963.

Oblasti použití:

Je určen pouze pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný pro trvale vlhké a mokré prostředí.

Technická data:

Barevný odstín:	bílý
Sušina:	63 až 65 %
Směrná doba zasychání:	4-5 hod. dle teploty a vlhkosti pracovního prostředí
Teplota prostředí a podkladu pro aplikaci:	+5 až +30 °C



ROKOSPOL a.s.

Krakovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město
(provoz Kaňovice 101, 763 41)
IČ : 25521446

jedinečný identifikační kód typu výrobku:
RK818

číslo Prohlášení o vlastnostech: SH_3/2013

13

3A – EN 13963

Reakce na oheň : A1
Pevnost v tahu za ohybu : min. 300 N
Přidržnost : min. 0,25 MPa

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: MH 3.7.2013
------------------------	--	-----------------------------

Údajový list



ROKOFINAL DUO

(RK 818)

Způsob nanášení a doporučená aplikace:

Před použitím promíchejte. Nedoporučujeme ředit – ředění zvyšuje smršťování (propadání) tmelu a zpomaluje zasychání. Při tmelení spár sádrokartonových desek se do první vrstvy tmelu vtlačí výztužná páska, druhou vrstvou tmelu se páska ihned překryje a povrch uhladí. Další vrstvu (dle potřeby) nanášíme až po vyschnutí vrstvy předchozí. Po vyschnutí tmele povrch upravíme broušením (sádrokartonářskou brusnou mřížkou nebo smirkovým papírem č. 80-120). Tmel je vhodný pro ruční i strojní aplikaci.

Balení:

Rokofinal Duo se dodává v plastových nádobách obsahu 5 a 15 kg. Optimální teplota skladovacího prostoru je +5 až + 25 °C. Při teplotách pod bodem mrazu se hmota zcela znehodnotí. Doba skladovatelnosti hmoty v plných původních nádobách je 12 měsíců od data výroby. Chraňte před mrazem!

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Rokofinal Duo je nehořlavý a neobsahuje těkavé a zdraví škodlivé látky. Při manipulaci a aplikaci není nutné vytvářet speciální opatření.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Obsah škodlivých látek dle zákona č.356/2003 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek dle odst.2 mezi výrobky zdraví škodlivé a není nutné dokládat k výrobku Bezpečnostní list.

27.2.2012
(VCH)

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: MH 3.7.2013
------------------------	--	-----------------------------