



ROKOGROUND SILIKÁT

Charakteristika výrobku

Vysoce účinný univerzální, penetrační a zpevňovací prostředek určený pro silikátové barvy. Rokoground Silikát se vyznačuje vysokou účinností a snadnou zpracovatelností. Proniká pod povrch a zpevňuje celý objem napenetrované hmoty. Penetraci ocení zejména profesionálové, ale i všichni ti, kteří garantují kvalitu svého díla v dlouhých časových lhůtách.

Použití

Rokoground Silikát je určen ke zlepšení adheze silikátových nátěrů k podkladové vápeno-cementové, cementové, štukové, či hlinito-keramické vrstvě, dále zpevňuje podklad, vyrovnává nestejnou savost rozdílných podkladů a vytváří izolaci proti negativnímu pronikání agresivních látek z podkladu do finální vrstvy silikátových interiérových a fasádních barev.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání
Ředění:	dodává se v aplikační viskozitě.
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Vydatnost:	5 – 8 m ² /kg podle stavu podkladu
Zasychání:	interval pro další nátěr cca. 4 hod. (dle teploty a vlhkosti)

Technická data

Pojivo:	roztok modifikované organické pryskyřice
Specifická hmotnost:	min. 1000 kg/m ³
Bod vzplanutí:	nehořlavá látka
Difuzní odpor:	-
Nasákavost	-
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C
Sušina:	min. 16 %
Dodací viskozita:	15 -25 s F4

Provádění nátěru:

Podklad:

Povrch stěn musí být čistý a zbavený všech nesoudržných částic. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba opravit sanační omítkou, nebo tmelem. Plísni napadené zdivo ošetřit např. ALG odstraňovačem. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyžrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Pokud je na stěně více předešlých nátěrů, je nutno prověřit kvalitu soudržnosti povrchu...Kvalitu adheze předchozích nátěrů snadno ověříme několika drobnými zářezy např. žiletkou do staré malby o délce cca 5 cm a vzdálenost mezi jednotlivými zářezy cca 1 cm). Takto narušené místo přelepíme papírovou samolepicí páskou a pásku odtrhneme. Kvalitní nátěr zůstane nadále na zdi. Pokud se vrstva předchozí malby odlepí je nutné odstranit ji ze zdi oškrábáním ! Zůstal – li předchozí nátěr na zdi provedeme penetrační nátěr..



ROKOGRUND SILIKÁT

Penetrační nátěr:

Prostředek Rokogrund Silikát je dodáván v aplikační viskozitě a není třeba jej ředit. Neaplikovat při teplotě nižší než +10°C, při extrémně vysoké teplotě nad +30°C a při nepříznivém počasí, např. extrémně vysoká vlhkost vzduchu (prudké deště), nebo při nebezpečí nočních mrazů. Penetrování doporučujeme provádět štětkou, abychom nátěr do povrchu lépe „vetřeli“. Dostačující je i aplikace válečkem. Vlastní nátěrovou hmotu aplikujeme teprve po dokonalém zaschnutí penetrace.

V případě částečného odtržení, kdy více než polovina staré malby zůstala na stěně, můžeme dle vlastního uvážení povrch stěny penetrovat. V tomto případě doporučujeme dvojí penetraci, kdy druhý nátěr provádíme ještě do vlhkého povrchu. Dosáhneme tím tzv. „hloubkovou penetraci.“ Dvojí penetraci doporučujeme při aplikaci na sádrové omítky. Sádra obsažená v omítce má kyselou reakci a od zásaditého nátěru je třeba ji důkladně oddělit, jinak dochází ke sprašování finálního nátěru.

Optimální doba zaschnutí penetrace je 8 – 16 hodin před vlastním nátěrem (v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu).

Ředění a aplikace barvy:

Při provádění barvou už postupujeme podle technického listu k danému typu silikátové nátěrové hmoty. Velká tloušťka silikátového nátěru může vést k jejímu popraskání, či sprašování.

Poznámka:

Během aplikace je nutné okolní plochy dokonale zakrýt. Rokogrund Silikát se po zaschnutí velmi špatně čistí.

Je nutno chránit oči a pokožku před potřísnění přípravkem. Při zasažení pokožky - umýt potřísněné místo čistou vodou, v případě zasažení oka vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékaře.

Upozornění:

Informace uvedené v tomto údajovém listu mají poradenský charakter a nejsou zcela vyčerpávající. V případě, že tuto nátěrovou hmotu hodláte použít pro jiný účel, než je zde popsáno, vyžádejte si nejprve písemné potvrzení. Bez tohoto potvrzení firma Rokospol a.s. nepřebírá záruky za kvalitu nátěru, ani za ztráty, nebo škody, které nevhodnou aplikací vznikly. Kromě toho odkazujeme na obchodní podmínky Rokospol a.s..

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG dodáváme na požádání.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: PR 22.5.2013
------------------------	--	------------------------------