Údajový list

ROKOŘEDIDLO C 6000/0000

Charakteristika:
Směs aromatickych uhlovodiků, acetatů a glykolů

Použití:
K ředění syntetických, polyuretanových a nitrocelulózových barev. Je vždy vhodné provést odzkoušení vhodnosti tohoto ředidla praktickou zkouškou, případně si vyžádat souhlas výrobce pro doporučení vhodnosti tohoto ředidla pro uvažovanou barvu.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Hustota	cca. 0,856 g/cm3 (při 15 ºC, ASTM D 4052)
Bod vzplanutí	nad 4,5 st.C - hořlavina I. třídy
Hodnota pH	neuvádí se
TOC (obsah těkavého organického uhlíku)	852 gC/ 1 kg
VOC (obsah těkavých organických látek)	856 g / 1 l
Obsah uhlovodíků	toluen, etylacetát, xylen

Balení:
Kanystr 0,5 ; l ; 5 ;10 a 30 lit. ; sud 160 kg

Skladovatelnost:
36 měsíců

Doporučené ředění:
Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno výrobcem barev na etiketě, popřípadě v údajovém listě konkrétního výrobku.
Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.
V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

Upozornění:
Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.
Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.