ÚDAJOVÝ LIST

ROKO STONEFIX VR 286

VODOU ŘEDITELNÝ LAK NA FIXACI KAMENIVA

Složení

Směs akrylátové disperze, vody a aditiv

Doporučené použití

ROKO STONEFIX VR 286 je speciálně vyvinutý lak na bázi modifikované akrylátové disperze určený ke zpevňovacím postřikům kamínků a mulčovací kůry. Materiál je určen pro po zpevnění pozemních posypových dekorativních hmot, jako jsou oblázky, štěrk, mulčovací kůra apod. Lze jej použít pro povrchové úpravy chodníků, teras, zahrad, okrajů záhonů, posypových ploch kolem soklů obytných domů apod. Vytvrzený film je pevný, stabilní, nepraská vlivem střídání teplot. Dále je UV odolný, nebělá vlivem vlhkosti, zachovává paropropustnost podkladu a umožňuje vsakování dešťové vody do podloží. Ošetřené plochy jsou lehce pochůzí, odolné proti mechanickému uvolňování kamínků a jsou snadno čistitelné. Film dodává kamenivu hedvábný lesk a opticky zlepšuje jeho vzhled.
Výrobek neobsahuje škodlivá organická rozpouštědla a je bezpečný pro zvířata i rostliny.

Technické parametry

Lesk	pololesk
Pojivo	akrylátová disperze
Hustota	1,0 – 1,05 g/cm^3
Hodnota pH	7,5
Hmotnostní sušina	min. 25 %
Obsah VOC	max. 5 g/l
Mezní hodnota VOC	kat. A (a) VŘNH: 30 g/l
Doba skladovatelnosti	24 měsíců v původně uzavřené nádobě, skladovat při teplotě mezi +5 °C a +30 °C
Pokyny pro zpracování	
Nanášení	stříkáním rozprašovačem, poléváním konví, mícháním zamokra s kamenivem
Ředění	neředí se
Čištění nástrojů	vodou ihned po zpracování
Vydatnost	1,5-2 m^2/1 litru výrobku

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý a suchý. Nesmí být kontaminován oleji a jinými mastnými nečistotami.
Plochy, které nemají být ošetřeny zakrýt papírovou maskovací páskou.

Aplikace

Teplota při aplikaci musí být nad 5°C. Doba zasychání se pohybuje od 24hod – 48hod podle teploty a vlhkosti okolí, poréznosti podkladu, tvaru zpevňovaných kamínků apod. Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu vedou k prodloužení zasychacích dob. Po fyzikálním zaschnutí je ošetřený povrch zatížitelný mechanicky i vlhkostně. Pokud dojde ke zmoknutí ošetřeného podkladu před dokonalým zaschnutím laku, může dojít k jeho vyplavení a ztrátě výsledných vlastností. Práce je nutno plánovat s ohledem na aktuální počasí.
Případnou finální úpravu rovinnosti ošetřeného podkladu nerezovým hladítkem je nutné provést ihned po skončení aplikace ROKO STONEFIX VR 286, dokud je povrch mokrý.

Aplikace stříkáním:

Aplikace zahradním postřikovačem – neředěný materiál aplikujte rovnoměrně stříkáním, aby byl povrch dostatečně smočen a došlo i k prosycení objemu sypaného podkladového materiálu. Důkladné obalení posypu je možno urychlit prohrabáváním hrabičkami a následným uhlazením nerezovým hladítkem. Spotřeba je cca 1litr na 1,5-2 m^2.

Aplikace poléváním:

Aplikace zahradní konví – neředěný materiál aplikujte rovnoměrně poléváním ze zahradní konve s kropícím nástavcem, aby byl povrch dostatečně smočen a došlo i k prosycení objemu sypaného podkladového materiálu. Důkladné obalení posypu je možno urychlit prohrabáváním hrabičkami a následným uhlazením nerezovým hladítkem. Spotřeba je cca 1litr na 1,5-2 m^2.

Aplikace mícháním:

Tento způsob je vhodný použít, pokud posypový materiál ještě není aplikován. Nový posypový materiál smíchejte ve stavební míchačce, nebo kbelíku s pojivem ROKO STONEFIX VR 286 ve vhodném poměru, aby bylo dosaženo konzistence vhodné pro nanášení hladítkem. Poměr mísení závisí na druhu obalovaného matriálu, zejména na velikosti a tvaru částic. Materiál se po vyklopení na místo aplikace rozprostře nerezovým hladítkem.

Bezpečnost a hygiena práce
Při práci dodržovat základní hygienická pravidla – nejíst, nepít, nekouřit.
Chránit oči a pokožku před potřísněním. V případě zasažení očí vypláchnout čistou vodou.
Nátěrová hmota nesmí být použita k nátěrům dětského nábytku a hraček, ani k nátěrům přicházejícím do přímého kontaktu s pokožkou, potravinami, nápoji a krmivy

Balení
Plastové rozprašovače o obsahu 0,5 l, plastové lahve o obsahu 1 l, plastové kanystry o obsahu 5 l

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.
Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných v souladu s přílohou II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES.