ÚDAJOVÝ LIST

ROKOSTONE® WALL PAS – RK 865.WALL.PAS

UV STABILNÍ POJIVO KAMÍNKOVÝCH KOBERCŮ NA SVISLÉ PLOCHY, POTĚR

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Dvou komponentní, bez rozpouštědlová, čirá hmota na bázi polyaspartátových pryskyřic s nízkým obsahem VOC.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- aplikace na svislé plochy
- velmi dobré mechanické vlastnosti
- nestéká
- 1 výrobek pro 2 kroky
- velmi dobrá přilnavost
- výborná UV stabilita
- lesklý povrch
- pachově nevýrazný
- Obsah VOC – produkt splňuje požadavky LEED dle SCAQMD Rule 1113
- Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1

POUŽITÍ

ROKOSTONE® WALL PAS je speciálně určen k aplikaci tzv. kamínkových koberců na svislé plochy bez použití bednění. Slouží pro přípravu vazné vrstvy na svislé stěně a taktéž jako pojivo pro kamenivo.

ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOSTONE® WALL PAS nesmí být zpracovávána při teplotách okolí a podkladu pod +13 °C a nad + 27 °C – minimální doporučená teplota je +15 °C, (při teplotě pod +13 °C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota materiálu pro aplikaci je + 20 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3 °C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU		
	Složka A	Složka B
Konzistence	Tmel	Tekutá
Barva	Transparentní s mléčným nádechem	Nažloutlá, čirá
Objemová hmotnost	Cca 1100 kg/m^3	Cca 1100 kg/m^3
Přídržnost k betonu	min. 1,5 MPa	ČSN EN 13892-8
Obrusnost BCA	max. 50 µm	ČSN EN 13892-4
Pevnost v tahu za ohybu	Cca 31 MPa	ČSN EN 13892-2
Pevnost v tlaku	Cca 50 MPa	ČSN EN 13892-2
ÚDAJE PRO POUŽITÍ		
Mísící poměr	**2,2 : 1 hm.** (2,2 díly složky A a 1 díl složky B) nebo dle etikety na obalu	
Konzistence hmoty	Tmel	
Povrch	Lesk	
Doba zpracovatelnosti při 20 °C	20 minut	
Dovolená teplota nanášení	Od +13 °C do +27 °C	
Pochůzný	24 hodinách při 20 °C	
Plně vytvrzený	Cca 3-5 dnů při 20 °C	
Spotřeba	Vazná vrstva cca 0,8 - 1 kg/m^2 a pojivo 1-1,2 kg/m^2 dle frakce a struktury podkladu při 12,0 kg kameniva.	

JISTOTA PROFESIONÁLŮ

Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz, www.rokofloor.cz
Aktualizace: JB
23.4.2021
SK verzia 1/1/2023 ŠH

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před započetím prací je nutné zkontrolovat stav podkladu. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, bez jakýchkoliv mechanických a organických nečistot.

ROKOSTONE® WALL PAS je určen pro suché kamenivo s minimální zbytkovou vlhkostí!

APLIKAČNÍ POSTUP

ROKOSTONE® WALL PAS je dodáván ve vhodném mísícím poměru. Takto připravený materiál musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Míchá se v daném poměru a provádí se tak, že složku A důkladně smícháme se složkou B. Po promíchání složek A a B aplikujeme zubovou stěrkou na stěnu vaznou vrstvu v doporučené spotřebě jako adhezní můstek a ocelovým hladítkem sjednotíme do hladka. Spotřeba na adhezní můstek 0,8 – 1,2 kg/m^2, dle struktury povrchu i frakce kameniva. Adhezní vrstvu je doporučeno nechat 3-5 min. zavadnout a poté aplikovat ROKOSTONE® WALL PAS promíchaný se štěrkem ocelovým hladítkem do vazné vrstvy ve směru od spodu nahoru. **Je nutné dbát na minimální tloušťku nanášené vrstvy, ideálně na velikost použité frakce kameniva.** Směs je potřeba velmi důkladně promíchat tak, aby byla hmota homogenní bez shluků pojiva. Spotřeba ROKOSTONE® WALL PAS jako pojiva je 1,0 – 1,2 kg na 12 kg vhodného kameniva dle použité frakce, typu a tvaru kameniva. Doporučené frakce kameniva 2-4 mm, 3-4 mm, 2-5 mm, 3-5 mm.
Např. aplikace na cementotřískovou desku s hladkým povrchem:
- adhezní můstek ve spotřebě 0,9 kg/m^2
- suché kamenivo frakce 2-5 mm ve váhovém poměru s pojivem 12 : 1,0.

Namíchaný ROKOSTONE® WALL PAS neskladovat ve větším množství a po 5 - 10 minutách po smíchání znovu nemíchat - nebezpečí vzniku samovolné prudké exotermické reakce! Po ukončení prací nutno nástroje a pokožku od nevytvrzené hmoty očistit nejlépe čističi na acetonové bázi. Vytvrzenou hmotu lze odstranit mechanicky.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použité nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem S6300.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10 ºC do +27 ºC!**

ROZBALENÉ BALENÍ IHNED ZPRACOVAT NEBO HMOTU UCHOVAT BEZ PŘÍSTUPU K VZDUCHU!

BALENÍ

ROKOSTONE® WALL PAS se dodává v balení SET 25, 6 a 2 kg.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

Upozornění:
Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz, www.rokofloor.cz
Aktualizace: JB 23.4.2021
SK verzia 1/1/2023 ŠH

JISTOTA PROFESIONÁLŮ

Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz, www.rokofloor.cz
Aktualizace: JB 23.4.2021

JISTOTA PROFESIONÁLŮ