

Údajový list



ROKOVODOSTOP

(RK 930)

Charakteristika výrobku

Hydroizolační nátěr na bázi polymerní disperze s obsahem speciálních plniv a aditiv.

Specifické vlastnosti:

Rokovodostop je vysoce odolný hydroizolační nátěr odolávající průniku vody, krátkodobě i tlakové vodě a působení radonu. Jeho použití je výhodné pro perfektní hydroizolaci okolí (pod obklady, dlažby) van, sprchových koutů, kuchyní, apod. Barva nátěru je příjemně modrá a kontrolu kvality nátěru tak lze bezproblémově zajistit.

Použití

Nanáší se štětkou, válečkem respektive stříkáním celkem ve dvou, nejlépe ve třech vrstvách. Každá nová vrstva se aplikuje po zaschnutí vrstvy předchozí. Novou vrstvu nátěru aplikovat křížem (kolmo) na vrstvu předchozí. V případě trhlin a možného statického pnutí (rohy a lomy stavby) doporučujeme použít v těchto místech gumotextilní těsnící pásek „dichtband“. Aplikace gumotextilního těsnícího pásku se provádí vtlačení do nezaschlé první vrstvy. Celková tloušťka hydroizolačního nátěru by měla dosáhnout minimálně 1 mm. Na takto připravenou hydroizolační vrstvu musí přijít překrytí dlažbou apod. –tzn. tak, aby vrstva Rokovodoflexu byla chráněna před mechanickým poškozením. Nátěr není odolný vůči přímému působení slunce a není otěruvzdorný. Materiál se může nanášet při teplotě podkladu a prostředí nad 5°C. Při použití na savých podkladech, sádkartonech, nebo anhydritových potěrech, doporučujeme penetraci Rokolatex (v případě starých zvětralých podkladů Rokoground Profi). Aplikaci všech materiálů provádět na suchý podklad. Povrch musí být zbaven prachu, mastnoty, nečistot a nesmí být promrzlý. Jako lepidlo pro keramický obklad, určený na Rokovodostop doporučujeme lepidla řady Rokokeram –tzn. Special, C1 nebo C2.

Technická data

Odstín	světlemodrý
Lesk:	polomatný
Specifická váha:	asi 1,3 g/ cm ³
Teoretická vydatnost	1,5 kg/m ² (ve třech vrstvách)
Vizkozita:	thixotropní
Bod vzplanutí:	není hořlavý
Schnutí:	asi 2 – 4 hod. podle teploty a vlhkosti vzduchu
VOC a TOC (g/kg barvy)	0

Pokyny pro zpracování

Způsob nanášení:	natírání, válečkování, stříkání
Ředidlo:	pro stříkání lze ředit malým množstvím vody
Čištění náradí:	pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci vodou

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: MH 5.2.2013
------------------------	---	-----------------------------

Údajový list



ROKOVODOSTOP

(RK 930)

Skladovatelnost:

24 měsíců v dobře uzavřených originálních nádobách při teplotě 5 - 20°C
Výrobek nesmí zmrznout.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.

VCH/15.6.2012

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz , http://www.rokospol.cz	Aktualizace: MH 5.2.2013
------------------------	--	-----------------------------