

Údajový list



ROKOLATEX-PLUS (RK 810)

Charakteristika výrobku

Vodou ředitelný univerzální penetrační prostředek na bázi akrylátové disperze.

Specifické vlastnosti

Rokolatex-Plus se vyznačuje vysokou hloubkovou účinností a snadnou zpracovatelností.

Použití

Doporučuje se na zpevnění podkladu, vyrovnaní nestejněměrné savosti a izolaci proti negativnímu pronikání agresivních látek z podkladu před nanášením latexových, disperzních, interiérových a fasádních barev, lepidel, tmelů a tenkovrstvých disperzních omítek. Lze použít jako plastifikační přísadu do polymercementových malt a betonů.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání
Ředění:	vodou 1:1 až 1:4, dle soudržnosti podkladu
Tónování	lze zabarvit tónovací barvou Rokocolor
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Vydatnost:	5 – 12 m ² /l podle stavu podkladu
Zasychání:	interval pro další nátěr cca. 8 hod. (dle teploty a vlhkosti)

Technická data

Pojivo:	akrylátová disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,06 g/cm ³
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difuzní odpor:	-
Nasákavost	-
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

Provádění nátěru

Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba upravit - tato místa se musí opravit sanační omítkou. Plísní napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyžrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Penetrační nátěr:

Natírat penetračním prostředkem Rokolatex-Plus. Ředit dle charakteru a soudržnosti povrchu, 1:1 až 1:4 s vodou. Neaplikovat pod 5°C a při nepříznivém počasí – prudké deště, extrémně vysoké teploty nebo nebezpečí nočních mrazů.

Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
26.2.03

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 29.8.2013
------------------------	---	------------------------------